

VOCE DI CAPITOLATO 92501

Rinforzo di solai in muratura e travi in acciaio con lamine pultruse di fibre di carbonio da 50 mm

Rinforzo strutturale di solai in muratura e travi in acciaio mediante l'utilizzo di lamine pultruse di fibre di carbonio da 50mm mediante le seguenti lavorazioni:

Preparazione e pulizia del supporto al fine di ottenere superfici perfettamente pulite ed asciutte ed aventi buone caratteristiche meccaniche; taglio della lamina alla lunghezza desiderata mediante flex con disco diamantato; eliminazione delle polveri eventualmente presenti sulla lamina; applicazione di primer **OLY PRIMER 1** (A+B) o similare sulle superfici oggetto dell'intervento di rinforzo dopo averle accuratamente pulite ed asciugate; applicazione a spatola sul primer "fresco" di adesivo epossidico bicomponente tipo **OLY RESIN 10** (A+B) o similare con uno spessore di 1-2 mm; applicazione a spatola sulla lamina di adesivo epossidico bicomponente tipo **OLY RESIN 10** (A+B) o similare con uno spessore di 1-2 mm; posa a fresco della lamina pultrusa di fibre di carbonio tipo **OLY PLATE CARBO 50** seguita da pressatura uniforme al supporto con un rullo di gomma in modo da eliminare qualsiasi vuoto o bolla d'aria; realizzazione sul sistema ancora "fresco" di spolveratura manuale con sabbia di quarzo per aumentare la superficie utile di aggrappo.

Le lamine in fibra di carbonio utilizzate dovranno avere le seguenti caratteristiche

Dimensione	50 x 1,4 mm
Densità	1,6 g/cm ³
Tensione di rottura a trazione	>3.000 MPa (N/mm ²)
Modulo elastico a trazione	170.000 MPa
Contenuto Fibre	68 %
Temperatura limite di esercizio	-30 / 70 °C
Temperatura minima di applicazione	+ 5 °C
Allungamento a trazione	>1,9 %

Le caratteristiche dei prodotti sopra indicati saranno verificate, per quanto riguarda il numero ed il tipo, a discrezione della direzione lavori in corso d'opera da laboratori specializzati. Il sistema di rinforzo dovrà essere certificato come **“applicazioni di tipo A”** secondo quanto indicato al punto 2.5.1 del Documento Tecnico CNR-DT 200/2004.

www.olympus-frp.com

Olympus S.r.l. Via Riviera di Chiaia, 118 80122 - Napoli tel/fax: 081-7611477 e-mail: info@olympus-frp.com