


OLY MESH BASALTO 190

Rete preformata bidirezionale in fibra di basalto con trattamento antialcali da 190 g/m²



OLY MESH BASALTO

190 è una rete strutturale preformata in fibra di basalto tessuta a giro inglese e apprettata con PVA adatta per il rinforzo strutturale e il

consolidamento di murature, solai, massetti, volte, calcestruzzo e pavimentazioni. Idonea per l'antifondellamento di solai e per l'antiribaltamento delle partizioni primarie e secondarie.

VANTAGGI

- Rapidità e facilità di applicazione
- Leggerezza, ridotto spessore e maneggevolezza
- Ottime caratteristiche meccaniche
- Resistenza agli agenti atmosferici
- Facili da tagliare
- Utilizzo in ambienti aggressivi
- Durabilità
- Non arrugginiscono
- Compatibilità con tutti i supporti
- Utilizzabile sia con malte a base calce e/o cemento
- Radiotrasparente

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE
Peso tessuto apprettato	193 g/m ²	+/- 5%
Peso tessuto greggio	150 g/m ²	+/- 5%
Spessore medio tessuto apprettato	0,85 mm	+/- 5%
Dimensione maglie (misure interne)	6 x 12 mm	+/- 5%
Colore	Bronzo	
Allungamento a rottura	2,00 %	
Lunghezza media filo	1,10 mm	
N° fili/m ordito	160	
N° fili/m trama	80	
Altezza rotolo	100 cm	
Lunghezza rotolo	50 m	

CARATTERISTICHE DI PROGETTO	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE
Densità basalto	2,68 g/cm ³	+/- 5%
Modulo elastico basalto	87.000 N/mm ²	+/- 5%
Resistenza alla trazione (ordito)	42 KN/m	+/- 5%
Resistenza alla trazione (trama)	70 KN/m	+/- 5%
Sezione resistente (ordito)	38,210 mm ² /m	+/- 5%
Sezione resistente (trama)	19,690 mm ² /m	+/- 5%
Modulo elastico rete (ordito)	N.D.	N.D.
Modulo elastico rete (trama)	N.D.	N.D.
Spessore equivalente (ordito)	0,0210 mm	+/- 5%
Spessore equivalente (trama)	0,0350 mm	+/- 5%

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Demolizione dell'intonaco esistente fino al raggiungimento della superficie in muratura per la porzione da rinforzare;
- Accurata pulizia da polveri, oli e vernici del supporto murario sul quale deve essere applicato il sistema di rinforzo;
- Lavaggio e bagnatura della superficie fino a saturazione;
- Applicazione a cazzuola o a spruzzo con opportuna intonacatrice di un primo strato di malta del tipo **OLY GROUT WALL M15** o **OLY GROUT TIXOTROPICO T3** seguendo le indicazioni riportate nelle rispettive schede tecniche;
- Applicazione sul precedente strato "fresco" di malta della rete **OLY MESH BASALTO 190**, avendo cura di garantire una sovrapposizione tra strisce adiacenti di almeno 15-20 cm;
- Applicazione a cazzuola o a spruzzo con opportuna intonacatrice di un secondo strato di malta del tipo **OLY GROUT WALL M15** o **OLY GROUT TIXOTROPICO T3** seguendo le indicazioni riportate nelle rispettive schede tecniche;

Nota: al fine di garantire l'adeguata collaborazione del rinforzo con la muratura si consiglia l'utilizzo di connettori in acciaio inox AISI 304 tipo OLY CHAIN di opportuno diametro in ragione di 4-6 connettori a mq di rinforzo o di connettori pultrusi in fibra di vetro del tipo OLY ROD GLASS.

CONFEZIONI

Rotoli: altezza 100 cm, lunghezza 50 m

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E SICUREZZA

Conservare in luogo coperto ed asciutto;

Usare opportune precauzioni nelle attività di movimentazione, trasporto e stoccaggio al fine di evitare danneggiamenti;

Durante la preparazione e la posa in opera dei sistemi di rinforzo indossare i dispositivi di protezione individuale (capo, guanti, occhiali e mascherine antipolvere);

Il prodotto prima della posa in opera deve essere pulito da polveri, oli, grassi etc.;

Per maggiori informazioni fare riferimento alle schede tecniche delle malte **OLY GROUT WALL M15** ed **OLY TIXOTROPICO T3**.

CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti della linea **OLYMPUS-FRP** sono certificati dai nostri produttori.

Su richiesta è possibile ricevere il certificato di origine del materiale ed il certificato di caratterizzazione delle proprietà meccaniche, rilasciato dai fornitori dei nostri produttori.

AVVERTENZE

Le caratteristiche tecniche e meccaniche e le modalità di posa in opera indicate nella presente scheda sono basate sulla una ampia analisi dello stato dell'arte della ricerca e delle applicazioni in oggetto, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato in particolar modo in merito alla posa in opera dei sistemi che devono essere realizzati da personale specializzato. Il cliente è tenuto ad accertarsi che il bollettino tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti ed a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego da lui previsto. Per la realizzazione dei vari tipi d'intervento consultare i capitolati di riferimento e le schede tecniche dei materiali da utilizzare.

Rev 006.17

Per informazioni, assistenza tecnica e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, visita il sito

www.olympus-frp.com

Olympus S.r.l. Via Riviera di Chiaia, 118 80122 – Napoli tel/fax: 081-7611477 e-mail: info@olympus-frp.com

